Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición : Abril 2003
Sustituye la 00 141 0300 de fecha : Enero 2002

1. Producto: ***VALZAPON*** **Cód. F2 141 0000**

Laca brillante de protección contra la oxidación de los metales no férricos.

- *** Rapidez de secado.**
- *** Máxima transparencia y brillo.**
- *** Gran dureza.**
- *** No amarillea.**
- *** Excelente adherencia.**

2. Características Técnicas:

* Naturaleza: Celulósico.
* Acabado: Brillante.
* Color: Incoloro.
* Rendimiento: 6-7 m2/lt
* Densidad: 0,905±0,005 Kg/lt
* Volumen de sólidos: 10,5±0,05%.
* Secado: a 20ºC y 60% humedad relativa
* Seco al tacto: 5 minutos
* Seco para manipular: 20-30 minutos.
* Duro: 1 hora.

3. Preparación de las superficies:

3.1. Superficies nuevas:

Con el fin de obtener la máxima adherencia y el mejor aspecto, las superficies deben estar exentas de impurezas y grasas (con el mayor brillo metálico posible). Restos de pulimento impedirían un buen resultado.

3.2. Repintado:

En superficies ya barnizadas, deben eliminarse completamente los restos de barniz mediante un decapado con QUITAPINTURAS VALDEC de Valentine. Limpiar a continuación con disolvente hasta que no queden trazas de decapante e impurezas, aplicando una vez seca la superficie, el VALZAPON INCOLORO.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine.* **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto: ***VALZAPON*** **Cód. F2 141 0000**

4. Modo de empleo:

Aplicar a pistola aerográfica diluyendo con un 15-20% de DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine. Si la aplicación se hace a muñequilla, la dilución será de un 40-50%.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 1 lt. - 0,100 lt.

Precauciones: Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación.Irrita los ojos.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.En caso de incendio, utilizar espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico, AFFF. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

VALZAPON es un producto estudiado especialmente para la protección de metales pulidos, bronce, latón , etc., de la oxidación, realzando su brillo inicial.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.